

Клей многоцелевой для пола и стен
ТУ BY 191905626.007-2017



Для суперпрочного приклеивания гомогенных и гетерогенных ПВХ, виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. линолеумных покрытий, а также резиновых (каучуковых) покрытий толщиной до 4 мм, ковровой плитки и ковровина, натурального линолеума, текстильных покрытий на синтетических и натуральных подложках (например из латекса, ПВХ, полиуретана, джута), иглопробивных покрытий, кварц-виниловых, LVT и пробковых плиток, виниловых настенных покрытий **на впитывающие и не впитывающие влагу основания** внутри помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ легкое нанесение;
- ✓ профессиональное качество;
- ✓ длительное время укладки;
- ✓ высокая начальная схватываемость;
- ✓ суперпрочный, обладает мощными клеевыми нитями;
- ✓ может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- ✓ пригоден для укладки покрытия на влажный и высохший клеевой слой;
- ✓ устойчив к замораживанию до -20°C.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным - прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом. Рулоны в раскатанном состоянии не предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.

2. **Перед применением тщательно перемешать. Убедиться в виде основания (впитывающее влагу либо нет).** Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем A1/A2 (для покрытий с гладкой подложкой) или B1/B2 (для покрытий на рельефной подложке).

3. При укладке **на впитывающие основания:** уложить покрытие в предварительно подсушенный клеевой слой. Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя, вида покрытия. Время подсушки для текстильных покрытий и покрытий из иглопробивных материалов - ок. 25 мин. (клеевой слой должен быть подсушенным). Время подсушки для виниловых и ПВХ покрытий - от 10 до 20 мин. (клеевой слой должен быть полувлажным), для резиновых (каучуковых) покрытий и натурального линолеума - 10-15 минут (клеевое поле должно быть еще влажным). При укладке **на не впитывающие влагу основания** (старое приклеенное покрытие, керамическую плитку и т.д.) клей должен полностью

VINILAM

напольное покрытие

КЛЕЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

VF 60

СУПЕРПРОЧНЫЙ, С МОЩНЫМ НИТЕОБРАЗОВАНИЕМ - ВОДНЫЙ

до **52 м²** ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ



для теплых
полов



ВРЕМЯ УКЛАДКИ
до
60
МИНУТ

Масса:
13 кг

подсохнуть - 30-60 мин. Оптимальное время подсушки для **слабо впитывающих оснований** (фанеры, ДСП и т.п.) - 30-40 мин.

4. При укладке покрытия его обратная сторона должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Спустя 15-20 минут следует еще раз притереть покрытие. Загрязнения клеем следует очистить влажной губкой до его высыхания. Сварку швов линолеума можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: модифицированный акриловый полимер со смолами. Консистенция: средняя вязкость. Цвет покрытия: бежевый после высыхания. Плотность: ок. 1,35 г/см³. Время подсушки: 10-25 мин. (на впитывающих основаниях), 30-60 мин. (на невпитывающих основаниях). Время укладки: до 60 мин. после подсушки (в зависимости от основания и покрытия). Время высыхания: 48 часов. Готовность к эксплуатации: через 72 часа. Способ нанесения: зубчатый шпатель A1/A2/B1/B2. Расход 250-280 г/м² (шпатель A1/A2), 400-450 г/м² (шпатель B1/B2).

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -20°C, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Более подробная информация доступна по адресу:
www.goldbastik.com.

Адрес производства: г. Минск, ул. Уручская, 25/6.
Изготовлено в Республике Беларусь.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления.
Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Произведено по заказу: ООО Виналам, Россия, г. Москва,
ул. Складочная, д. 1, стр. 5, оф. 310,
Тел. +7 (495) 664-52-22

Изготовитель: ООО «Голдбастик»
220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Стариновская, 2, пом. 173, каб. 3
e-mail: info@goldbastik.com
www.goldbastik.com

Масса нетто: **13 кг**



4 812673 000982

МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ