

Клей многоцелевой для пола и стен
ТУ BY 191905626.007-2017



Для суперпрочного приклеивания гомогенных и гетерогенных ПВХ, виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. линолеумных покрытий, а также резиновых (каучуковых) покрытий толщиной до 4 мм, ковровой плитки и ковролина, натурального линолеума, текстильных покрытий на синтетических и натуральных подложках (например из латекса, ПВХ, полиуретана, джута), иглопробивных покрытий, кварц-виниловых, LVT и пробковых плиток, виниловых покрытий, наклеиваемых на **впитывающие** и **не впитывающие влагу** настенных покрытий **на впитывающие** и **не впитывающие влагу** основания внутри помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ легкое нанесение;
- ✓ профессиональное качество;
- ✓ длительное время укладки;
- ✓ высокая начальная схватываемость;
- ✓ суперпрочный, обладает мощными клеящими нитями;
- ✓ может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- ✓ пригоден для укладки покрытия на влажный и высохший клеевой слой;
- ✓ устойчив к замораживанию до -20°C .

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже $+15^{\circ}\text{C}$** и относительной влажности воздуха **ниже 75%**. Основание должно быть подготовленным - прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальными самонивелирующимися составами. Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и удалены в раскатанном состоянии не менее оттаять 2-3 дня при комнатной температуре. выдержаны в случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре. **выдержаны в случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.**

2. **Перед применением тщательно перемешать. Убедиться в виде основания (впитывающее влагу либо нет).** Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем А1/А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или В1/В2 (для покрытий на рельефной подложке).

3. При укладке **на впитывающие основания:** уложить покрытие в предварительно подготовленный клеевой слой. Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеиваемых материалов - ок. 25 мин. (клеевой слой должен быть влажным, для текстильных и ПВХ покрытий - от 10 до 20 мин. (клеевой слой должен быть влажным), для резиновых (каучуковых) покрытий и натурального линолеума - 10-15 минут (клеевое поле должно быть еще влажным). При укладке **на не впитывающие влагу основания** (старое приклеенное покрытие, керамическую плитку и т.д.) клей должен полностью подсохнуть - 30-60 мин. Оптимальное время подсушки для слабо

VINILAM

напольное покрытие

КЛЕЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

BF 60

СУПЕРПРОЧНЫЙ, С МОЩНЫМ НИТЕОБРАЗОВАНИЕМ • ВОДНЫЙ

до **10 м²** ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ



для теплых
полов



до
60
МИНУТ

Масса:
2,5 кг

ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАТЕРИАЛЫ

впитывающих оснований (фанеры, ДСП и т.п.) - 30-40 мин.

4. При укладке покрытия его обратная сторона должна полностью соприкасаться с клеящими нитями. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов. Спустя 15-20 минут следует еще раз притереть покрытие. Загрязнения клею следует очищать влажной губкой до его высыхания. Сварку швов линолеума можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы: модифицированный акриловый полимер со смолами. Консистенция: средняя вязкость. Цвет покрытия: бежевый после высыхания. Плотность: ок. 1,35 г/см³. Средняя время подсушки: 10-25 мин. (на впитывающих основаниях), 30-60 мин. (на невпитывающих основаниях). Время высыхания: 48 часов. Готовность к эксплуатации: через 72 часа. Способ нанесения: зубчатый шпатель А1/А2/В1/В2. Расход 250-280 г/м² (шпатель А1/А2), 400-450 г/м² (шпатель В1/В2).

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$ в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -20°C , которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и обратиться к врачу.

ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Более подробная информация доступна по адресу: www.goldbastik.com. Адрес производства: г. Минск, ул. Уручская, 25/6. Изготовлено в Республике Беларусь.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления.

Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Произведено по заказу: ООО Виналам, Россия, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5, оф. 310, тел. +7 (495) 664-52-22

Изготовитель: ООО «Голдбастик»
220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Старинская, 2, пом. 173, каб. 3
e-mail: info@goldbastik.com
www.goldbastik.com

Масса нетто: **2,5 кг**



4 812673 100102 1